

ESPECIFICACIONES CAOLIN SY-1 (A)

ANALISIS QUIMICO:

Si O2	53,90 %
Al2 O3	31,73 %
Fe2 O3	1,39 %
Ti O2	0,56 %
Na2 O	0,15 %
K2 O	2,95 %
Mg O	0,31%
Ca O	0,27 %
P2 O5	0,05 %
P.F.	10 %

ANALISIS RACIONAL

Caolinita	62 %
Cuarzo	18 %
Feldespato potásico	10 %
Illita/M.Moscovita	9 %
Calcita	< 1 %
Otros	1 %

GRANULOMETRIA:

Micras	% PARTICULAS < MUESTRA TOTAL
40	98,9 %
20	96,8 %
10	85,5 %
6	74,0 %
4	63,9 %
2	46,2 %
1	32,8 %
0,5	21,7 %

COORDENADAS CROMÁTICAS Y BLANCURA EN POLVO

Coordenadas cromáticas de la muestra.

Indices de color de la muestra.

Muestra	L*		A*		B*	
	X	o	X	o	X	o
Nº 1	81.73	0.08	2.26	0.03	11.36	0.16

Muestra	Indice blancura		Indice amarillez	
	Nº 1	1.65	0.84	25.30

PH: 9

HUMEDAD: < 3 %

DETERMINACION DE LA PLASTICIDAD:

Límite líquido	55.5 %
Límite plástico	29.0 %
Indice de plasticidad	26.5 %

DENSIDAD REAL: 2,61 gr/cm³

Nota : Valores medios estadísticos